

PRODUKTRÅD

FLOOR PAINT



Samtliga färger från Farrow & Ball är miljövänliga och uppfyller kraven i den senaste miljölagstiftningen rörande färger som innehåller VOC (flyktiga organiska föreningar).

- Tillgänglighet:** I burkar om 750 ml, 2,5 liter och 5 liter i samtliga Farrow & Ball-färger. Tillgänglig direkt från Farrow & Ball, våra visningslokaler samt utvalda återförsäljare världen över.
- Användningsområde:** Äggskalsfinish i mellanglans för trä- och betonggolv. Den här produkten lämpar sig inte för utomhusbruk.
- Förberedelse:** Alla ytor måste vara oskadade, rena, torra och fria från smuts, fett och andra föroreningar. **Flagnig eller avskalning kan inträffa vid målning över gamla färglager.** Sandpappra skarpa kanter och eventuella ådrigheter.
- Trä inomhus:**
- Blottade trägolv inomhus** - Fyll eventuella skarvar och sprickor med en för ändamålet avsedd icke-flexibel spackelfärg. Se till att golvet rengörs nogga med ett lämpligt golvrengöringsmedel. Sandpappra tills du erhåller en mjuk finish, dammsug och torka rent med en mjuk trasa. Låt träet torka (fukthalt under 10 %). Applicera en full bestrykning av Farrow & Ball Stain Block Primer för att täta.
- Målade trägolv inomhus** – områden med gammal färg som har skalats av eller fått blåsor måste avlägsnas. Se anvisningarna för blottat trä. Avlägsna så mycket som möjligt av det tidigare lagret för att erhålla bästa finish och varaktighet.
- Lackade golv inomhus** – Avlägsna allt lack och följ anvisningarna för blottat trä.
- Vaxbonade eller polerade golv inomhus** – Det går eventuellt **inte** att använda Floor Paint. Mer information finns hos Farrow & Balls kundtjänst.
- Uppvärmda trä- och betonggolv inomhus** – Värmen måste vara avstängd i 48 timmar före appliceringen så att ytområdet hinner kallna. Förbered golvytan på ovan beskrivet sätt. När ytan har målats ska du vänta i ytterligare 48 timmar innan du sätter på värmen igen.
- Betong inomhus:**
- Ny betong** bör inte målas på minst tre månader.
- Gamla eller skadade** ytor måste repareras och fyllas samt ges tillräckligt med tid att härdas. Fortsätt med en bestrykning av Farrow & Ball Stabilising Primer.
- Målade betonggolv** – Avlägsna eventuellt smuts från ytan och från områden som har skalats av eller fått blåsor, och torka rent tills du erhåller en god grund. Applicera Farrow & Ball Stabilising Primer på blottade betongytor.
- Att tänka på:** Temperaturen i det rum som ska målas måste ligga över 10 °C både när Floor Paint appliceras och torkar. Luftfuktigheten i rummet måste bibehållas på en låg nivå under applicering och torkning.
- Om ytan är fuktig, t.ex. i ett badrum eller efter rengöring, ska du låta det torka i 48 timmar innan du målar den. Se till att fukthalten understiger 10 % när du målar träytor.



Friskrivningsklausul: Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

PAS_SE

PRODUKTRÅD

FLOOR PAINT



Att tänka på (forts.) Det går eventuellt inte att använda Farrow & Ball Floor Paint på laminerade golv. Mer information finns hos Farrow & Balls kundtjänst.

Använd inte på hårdbetong såvida inte ytan har djupetsats eller blåstrats. Områden som har absorberat olja eller fett måste rengöras med lacknafta.

Använd endast lätt efter 24 timmar för långvarig finish. Använd som vanligt först efter 14 dagar. Filtunderlag som skyddar mot golvrepor kan placeras under möblernas ben.

Målning: **Måla inte i temperaturer under 10 °C eller i stark värme över 30 °C.** **Kontrollera färgens överensstämmelse innan du använder den. Vi accepterar inte ansvarsskyldighet för rustningskostnader som grundar sig på bruk av fel färg. Om fler än en burk med samma färg ska användas, ska du kontrollera att tillverkningsnumren överinstämmer eller blanda vid behov. Rör om noga före användning.**

Applicera två bstrykningar med pensel eller rulle. **Observera:** En tredje bstrykning kan bli aktuell beroende på färgen på den andra bstrykningen och färgen på den ursprungliga ytan.

Högtrycksprutning – Goda resultat kan uppnås med bruk av ett 15- till 65-graders eller 18- till 65-graders vinklat munstycke med ett tryck på mellan 2 300 och 2 700 psi. Mer information finns i det separata sprutningsbladet.

Rengöring: Rengör penslarna och rullarna med en varm tvållösning.

Rengöring av ytan: Helt tvättbar.

Sammansättning: Baserad på en unik blandning av akryl- och polyuretanharts.

Förvaring: Den här produkten är vattenbaserad och måste skyddas mot frost och extrema temperaturer. Använd inom 6 månader från inköpsdatumet. Vi accepterar ingen ansvarsskyldighet för försämrat innehåll eller försämrad förpackning efter detta datum.

Bortskaffning: Bortskaffa inte produkten i vattendrag trots att den är vattenbaserad. Avfallsmaterial måste bortskaffas i enlighet med Miljöskyddslagen 1990 samt relevanta bestämmelser i samband med denna lag. Mer information finns hos din lokala miljöskyddsmyndighet.

Hälsa och säkerhet: Sörj för god ventilation vid applicering och torkning. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen ska du genast spola med mycket vatten och kontakta läkare. Tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten eller en särskild hudrengöring efter hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn. **Säkerhetsdatablad för professionella användare finns att få på begäran.**

Miljö: **Aktuellt VOC-innehåll, g/l** 53 g/l

VOC-innehåll, massförhållande: 4,38 %

Klassificering: Låg

2010 maximalt tillåtna gram per liter 140 g/l

KATEGORI i

Täckning	Torktid	Ombestrykningstid	Glansnivå
Upp till 60 m ² per 5 liter.	1–2 timmar på ytan. Härdas över natten. Mörka färger kan ta längre tid att torka. Vänta 24 timmar för normal användning och 14 användning.	Minst 4 timmar beroende på förhållanden	40%

Utgåva 4 januari 2010

Friskrivningsklausul: Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

PAS_SE