

# PRODUKTRÅD

## WALL & CEILING PRIMER & UNDERCOAT



Samtliga färger från Farrow & Ball är miljövänliga och uppfyller kraven i den senaste miljölagstiftningen rörande färger som innehåller VOC (flyktiga organiska föreningar).

**Tillgänglighet:** I burkar om 750 ml, 2,5 liter och 5 liter i tio färger (1, 10, 15, 18, 22, 26, 32, 37, 49 och vit). Tillgänglig direkt från Farrow & Ball, våra visningslokaler samt utvalda återförsäljare världen över.

**Användningsområde:** En vattenbaserad primer och mellanstrykningsfärg. Sammansatt för målning av väggar och tak inomhus som grundfärg för Farrow & Ball Estate® Emulsion och Farrow & Ball Modern Emulsion.

**Förberedelse:** Alla ytor måste vara oskadade, rena, torra och fria från smuts, fett och andra föroreningar.

**Spacklade väggar** – På pulveraktiga ytor applicerar du en bestrykning av Farrow & Ball Stabilising Primer för att binda instabilt spackel, följt av en bestrykning av Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat.

**OBS:** Den brittiska standarden 6150:2006 rekommenderar en typisk torktid på 7 dagar per 5 mm-tjocklek för nytt spackel.

För mycket absorberande blottade underlag kan Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat spädas ut med upp till 50 % vatten.

Förslag på utspädning:	Pensel	Rulle
<b>Blottat/blottade torrt/torra ytspackel/gipsplattor</b> (som används i EU)/mönsterväggar	30 %	30 %
<b>Blottad torr gipsplatta</b>	15 %	15 %
<b>Fläckfyllning</b>	Upp till 30 %	Upp till 30 %

Utspädningen beror på ytans porositet. Vi rekommenderar att du testar utspädningen innan du använder den.

Avsluta med en full utspädd bestrykning som framhäver täckfärgen.

Ett poröst spackel som inte förbereds korrekt kan leda till problem med appliceringen, variationer i glansighet eller ojämn färgåtergivning.

**Målade icke-porösa ytor** – Applicera en full bestrykning av Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat för korrekt bindning och fullt färgdjup.

**Skinande eller oljebaserade ytor** – Ska sandpappas före rengöring med ett lösningsmedel. Applicera en full bestrykning av Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat.

**Målning:** Måla inte i temperaturer under 10 °C eller i stark värme över 30 °C.

Rör om noga före användning.

**Rengöring:** Rengör penslarna och rullarna med en varm tvållösning.

**Friskrivningsklausul:** Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.



PAS\_SE

# PRODUKTRÅD

## WALL & CEILING PRIMER & UNDERCOAT



**Rengöring av ytan:** –

**Sammansättning:** Baserad på 100 % akrylharts.

**Förvaring:** Den här produkten är vattenbaserad och måste skyddas mot frost och extrema temperaturer. Använd inom 6 månader från inköpsdatumet. Vi accepterar ingen ansvarsskyldighet för försämrat innehåll eller försämrade förpackningar efter detta datum.

**Bortskaffning:** Bortskaffa inte produkten i vattendrag trots att den är vattenbaserad. Avfallsmaterial måste bortskaffas i enlighet med Miljöskyddslagen 1990 samt relevanta bestämmelser i samband med denna lag. Mer information finns hos din lokala miljöskyddsmyndighet.

**Hälsa och säkerhet:** Sörj för god ventilation vid applicering och torkning. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen ska du genast spola med mycket vatten och kontakta läkare. Tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten eller en särskild hudrengöring efter hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn.

Säkerhetsdatablad för professionella användare finns att få på begäran.

<b>Miljö:</b>	<b>Aktuellt VOC-innehåll, g/l</b>	0,6 g/l
	<b>VOC-innehåll, massförhållande:</b>	0,04 %
	<b>Klassificering:</b>	Minimal
	<b>2010 maximalt tillåtna gram per liter</b>	30 g/l
	<b>KATEGORI</b>	g

Täckning OUTSPÄTT	Torktid	Ombestrykningstid	Glansnivå	Förtunning
Upp till 65 m <sup>2</sup> per 5 liter.	1–2 timmar på ytan.	4 timmar, beroende på förhållanden.	–	Se avsnittet om förberedelser.

Utgåva 3 – juni 2010

**Friskrivningsklausul:** Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

PAS\_SE